NOVA TRAVERTINO

STUCCO DECORATIVO

RU

NOVA TRAVERTINO
Декоративная известковая штукатурка с мраморной крошкой.
Нанесение: Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи, покрытой акриловым грунтом. Перед нанесением штукатурки **NOVA TRAVERTINO**, нанести грунт **NOVA PRIMER K.** Через 24 часа нанести **NOVA TRAVERTINO** ровным слоем с помощью нержавеющей кельмы толщиной в размер мраморного зерна. Дать время первому слою затвердеть, но не дать высохнуть. Затем нанести второй слой и прокатать поролоновым валиком поверхность для получения равномерной игольчатой структуры. Материал наносить небольшими участками и сразу прокатывать валиком. Дать время материалу подсохнуть и полосами пригладить нержавеющей кельмой, создать горизонтальный рисунок Травертина. Далее шпателем сделать продиры, когда материал начнет подсыхать, слегка пригладьте поверхность и полируйте чистым инструментом из нержавеющей стали, до достижения желаемого результата.
Упаковка и колеровка: NOVA TRAVERTINO : 23 кг.
Расход: 2кг/м^2
Чтобы получить желаемый цвет, необходимо добавить колер в количестве, указанном в таблице колеровки для **NOVA TRAVERTINO.**

EN

NOVA TRAVERTINO
Decorative lime plaster with marble crumb.
Plastering: The surface must be dry, solid, cleaned of dust and grease and covered with acrylic primer.
Before applying **NOVA TRAVERTINO** decorative lime plaster use **NOVA PRIMER K.** primer on the surface.
After 24 hours cover the surface with **NOVA TRAVERTINO** plaster using a stainless steel trowel, making sure that the layer is even and crumb-thick. Let the first layer harden but not completely dry out. Then apply the second layer and roll out the covered surface with a foam roller to get a needle structure. Applicate the plaster to small parts of the surface and roll it out directly after that. Let the surface dry out. Then scrape the layer with a stainless steel finishing trowel and create Travertine pattern. After that, use a spatula to make scratched texture. When the plaster starts getting dry slightly smooth the surface, then grade and polish it with a clean stainless steel trowel in order to reach desirable effects.
Packing and tinting: NOVA TRAVERTINO: 23 kg.
Consumption: 2 kg/m2
To get a desirable shade add color pigment in amount shown in the N**OVA TRAVERTINO** shade chart.

IT

NOVA TRAVERTINO
Intonaco decorativo con scaglie di marmo.
Applicazione: La superficie deve essere asciutta, resistente, priva di polvere e sporcizia, ricoperta con acrilico.
Prima dell'applicazione dell'intonaco **NOVA TRAVERTINO**, applicare **NOVA PRIMER K**. Dopo 24 ore applicare **NOVA TRAVERTINO** in maniera uniforme con spatola inox marmorizzata. Lasciar indurire la prima mano ma non senza che si asciughi completamente. Quindi applicare un secondo strato e arrotolare la superficie con un rullo in schiuma per ottenere una struttura aghiforme uniforme. Applicare il materiale in piccole aree e distenderlo immediatamente con il rullo. Lasciare asciugare il materiale e stenderlo a strisce con una spatola inossidabile per creare un motivo di travertino orizzontale. Successivamente, forare con una spatola e ,quando il materiale inizia ad asciugarsi, lisciare leggermente la superficie e lucidare con uno strumento in acciaio inossidabile pulito fino ad ottenere il risultato desiderato.
Confezionamento e colorazione: NOVA TRAVERTINO: 23 kg.
Consumo: 2kg/metroquadro Per ottenere il colore desiderato è necessario aggiungere la quantità di colore indicata nella tabella di colorazione per **NOVA TRAVERTINO.**

MARKO® DENOVA
TRA PASSATO E FUTURO



Посмотрите все коллекции на нашем сайте
denova-dekor.com



NOVA TRAVERTINO



NOVA TRAVERTINO



Esempio G



Esempio N



G 1



TG 1



TG 2



G 2



TG 3



N 1



TG 4



N 2



TG 5



TR 101



TR 106



TR 111



TR 116



TR 121



TR 102



TR 107



TR 112



TR 117



TR 122



TR 103



TR 108



TR 113



TR 118



TR 123



TR 104



TR 109



TR 114



TR 119



TR 124



TR 105



TR 110



TR 115



TR 120



TR 125



TR 1



TB 1



TR 2



TB 2

TR 3

TB 3

TR 4

TB 4

TR 5

TB 5

Esempio B

Esempio R